

# Technický list výrobku



## Označení

Izolační deska pro vysoké teploty cca 1 200°C, vyrobená z expandovaného vermikulitu a anorganického pojiva. Tento přírodní materiál neobsahuje azbest, žádná vlákna ani organické části. Hygienicky zcela nezávadná. Je velmi dobře opracovatelná běžnými dřevo-nástroji.

## Specifikace

|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| Typ   |                   | Grenaisol   |
| Tvar  |                   | Deska s hladkým rubem a drážkovaným lícem   |
| Formát desek  | mm                | 800 x 600 x tl. 30, 40, 50  |
| Tolerance tloušťky  | mm                | ± 0,5   |
| Tolerance formátu   | mm                | ± 5   |
| Klasifikační teplota  | °C                | 950   |
| Hořlavost dle DIN 4102  |                   | A1, nehořlavá   |
| Reakce na oheň dle EN 13 501:1  |                   | A1, nehořlavá   |
| Objemová hmotnost   | kg/m <sup>3</sup> | 430   |
| Tolerance obj.hmotnosti   | %                 | ± 5   |
| Pevnost v tlaku deformace do 10%  | MPa               | 1,2   |
| Pevnost v ohybu   | MPa               | 0,45  |
| Lineární smrštění po 12 h v 700 °C  | %                 | 0,66  |
| Tepelná kapacita  | kJ/kgK            | 0,8   |
| Tepelná vodivost 200 °C<br>400 °C<br>600 °C<br>800 °C                                 | W/mK              | 0,203<br>0,217<br>0,239<br>0,277  |
| Tepelná roztažnost  | m/mK              | 8,5 · 10 <sup>-6</sup>  |
| Vlhkost (baleno ve fóli)  | %                 | 2 - 3   |
| Stanovení tloušťky izolačních vrstev dle normy DIN 18892                              | mm                | 9 mm tloušťky desky Grenaisol nahradí izolaci z běžné předezdivky 10 mm a minerální vlny 10 mm. Dle AGI Q132. |
| Stanovení tloušťky izolačních vrstev dle normy DIN 18892                              | mm                | 7,1 mm tloušťky desky Grenaisol nahradí izolaci z minerální vlny o tloušťce 10 mm. Dle AGI Q132.              |
| Chemické složení: Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>SiO <sub>2</sub><br>MgO<br>Alkali | %                 | 9,10<br>54,75<br>23,48<br>5,21  |

Všechny technické údaje jsou z produkce ze střední úrovně kvality v jsou v požadované toleranci.

Všechna data odpovídají poslednímu stavu a technickým možnostem měření a jsou posouzeny naší nejlepší znalostí. Vyhrazuje si právo na vzniklé chyby způsobené dnes známou metodikou měřících postupů. Pro další detaily si vyžádejte bezpečnostní list produktu.

Tento technický list nahrazuje všechny přešlé.

Platnost od 20.2.2008

Řezníček Petr

Project manager

Schválil: Ing. Petr Novotný

