

Kamnářská omítka OMK/1 zrnitost 0-1 mm

Návod k použití:

Kamnářská omítka je minerální směs určená pro finální povrchovou úpravu kamen, krbů, grilů pizzerii a dalších tepelně namáhaných staveb. Vyznačuje se především stálou, jasně bílou barvou a výbornou přilnavostí prakticky ke všem savým i méně savým keramickým materiálům.

Omítka se po rozdělání s častou, pitnou vodou v poměru cca 25l na 100 kg malty a po důkladném promíchání nanáší na suchý, prachu zbavený podklad při teplotě prostředí nad +5C. Optimální tloušťka nanesené vrstvy je 3 mm, ale je možné ji nanášet i v silnějších vrstvách. Po krátkém povrchovém zatuhnutí je možné omítaný povrch upravit do konečné požadované struktury. Omítka je zcela vytvrzená po 24 hodinách, a po této době lze konstrukci tepelně namáhat.

Připravujte vždy jen takové množství směsi, které jste schopni co cca 15 minut zpracovat. Tuhnoucí směs lze sice přidáním vody ještě rozmíchat, ale ztrácí tím svoje kvalitativní vlastnosti! Ztvrdlou omítku již nelze dále použít, likviduje se jako běžný stavební odpad. Omítka není nebezpečnou látkou. Obsahuje cement – při práci používejte ochranné rukavice a respirátor. Pracujte s čistým, nerezovým náradím. Při vniknutí do očí okamžitě vypláchněte vodou, v případě nutnosti vyhledejte lékaře.

Technické údaje:

Maximální teplota použití	cca 400°C
Zrnitost	< 1mm
Spotřeba vody:	cca 25 l na 100 kg
Spotřeba směsi:	cca 7kg /m ² (tl. 3mm)
Doba vytvrzení:	24 hodin
Skladovatelnost:	6 měsíců v suchém prostředí

PROFIKRBY, tel.: +420 **516 410 252**, obchod@profikrby.cz

Smetanova 14, Blansko 678 01